

**ZERO – IN**

**WR**

**VODO - OTPORNA DIAZO EMULZIJA ZA IZRADU**

**MATRICA U PROCESU SITOSTAMPE**

**KARAKTERISTIKE:**

- Moze da bude eksponirana iz nekoliko razlicitih izvora svetlosti.
- Izvanredna otpornost na boje bazirane na vodi kao I plastisol boje.
- Kratko vreme ekspozicije.
- Kratko vreme eksponaze.
- Bez rastvaraca . Ekoloska.
- Izvanredna mehanicka I hemijska otpornost.
- Veoma dobra definicija.

**SPECIFIKACIJE:**

**SENZIBILIZOVANJE EMULZIJE**

Senzibilizovati emulziju sa DIAZO MICRO HD / novi DIAZO SENZIBILIZATOR nije preporucljivo rastvarati u vodi/ - spremam je za upotrebu. Ucestalo ga mesati sve dok se potpuno ne rastvori. Kada je potpuno rastvoren ostaviti emulziju da odstoji sat vremena I otpusti vazduh.

**Premazivanje:**

Sito treba da bude potpuno odmasceno, cisto I suvo. Koristeci automatsku masinu za nanosenje emulzije polako naneti po 2 premaza /mokro na mokro/sa svake strane sita.

**Susenje:**

U susari najmanje jedan sat na max temperaturi od 30 C stepeni.

Pripremljeno sito moze biti eksponirano cak I posle nekoliko dana, ako nije izlozeno toploti I direktnom svetlu.

**Ekspozicija:**

Sito 55T/cm. 60 sekundi pod sledecim uslovima:

Temperatura od 20 C stepeni

Vlaznost 50%

Razdaljina - 1 m.

Halogenom lampom jacine 5000 W.

Preporucujemo da se obavezno napravi proba da bi se utvrdilo tacno vreme ekspozicije.

**Razvijanje:** u vodi 5 minuta na sobnoj temperaturi.

Ispirati vodenim mlazom sve dok se matrica potpuno ne pojavi. Kada se matrica pojavi, osusiti je na sobnoj temperaturi ili u susari na 30°C stepeni.

**Ocvrscavanje-pojacavanje:** nije preporucljivo. Emulzija moze da bude katalizirana uz pomoc Catalyst ali u tom slucaju sito vise nije moguce ocistiti.

**Lakiranje:** nije preporucljivo.

**Retusiranje:** može da se izvrsti samo uz pomoć senzibilizovane WR na savršeno suvom situ. posle retusiranja potrebno je iznova izvršiti eksponazu.

**Ciscenje:** alate posle upotrebe treba odmah oprati vodom.

**Obnavljanje sita :** sa Polistripom /161800/, Razredjivacem 610 /152610/ ili Solvent Stripom /90945/.

**PAKOVANJE: 1- KG /Sa DIAZO/ kod MOWR  
5- KG kod 221100**

## VEK TRAJANJA:

Senzibilizovana emulzija: 2 meseca ako se cuva na nizoj temperaturi od 4-10 C stepeni. U originalnom pakovanju pri temperaturi od 20 C stepeni emulzija ima vek trajanja 12 meseci.

Diazo senzibilizator : trba cuvati daleko od vlage na 20 C stepeni vek trajanja je 8-10 meseci Ili godinu dana na nizoj temperaturi / 8-10 C stepeni/.

**VAZNO:** Obzirom da rezultati zavise od mnogih faktora preporucujemo da se obavezno izvrsi proba kako bi se ostvarili najbolji rezultati.

Emulziju obavezno promuckati pre upotrebe.

Svi MANOUKIAN-ARGON proizvodi imaju zastitni znak.

**DA LI VAM JE POTREBNA JOS NEKA INFORMACIJA?**

Molimo Vas da se obratite na telefon: /011/ 39- 45-244